

# Baumit EasyPrimer



- für saugende und kreibende Untergründe
- Diffusionsoffen
- EC 1 Plus- Qualität

<b>Produkt</b>	Diffusionsoffene Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und kreibenden Untergründen vor der Beschichtung mit Baumit Innen- und Fassadenfarben, sowie Innenspachtelmassen. Emicode EC1 Plus zertifiziert.		
<b>Zusammensetzung</b>	Organisches Bindemittel, spezielle Zusätze, Wasser.		
<b>Eigenschaften</b>	Wasserdampfdurchlässige Grundierung, saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend.		
<b>Anwendung</b>	Als Grundierung von allen üblichen Wand- und Deckenflächen. Verfestigt oberflächlich mürbe und kreibende Untergründe und reguliert auch unterschiedliches, bzw. erhöhtes Saugverhalten wie z.B. auf Gipskartonplatten.		
<b>Technische Daten</b>	Farbe:	transparent	
	Rohdichte:	1 kg/l	
	pH-Wert:	ca. 8	
	TVOC:	< 1 g/l	

	Kanister 10 l
Verbrauch	ca. 0.1 - 0.25 l/m <sup>2</sup>

Ergiebigkeit (Reichweite je Gebinde)			
Verbrauch	Mischungsverhältnis		
	unverdünnt	1:1	1:2
0,1 l/m <sup>2</sup>	ca. 100 m <sup>2</sup>	ca. 200 m <sup>2</sup>	ca. 300 m <sup>2</sup>
0,15 l/m <sup>2</sup>	ca. 65 m <sup>2</sup>	ca. 130 m <sup>2</sup>	ca. 200 m <sup>2</sup>
0,2 l/m <sup>2</sup>	ca. 50 m <sup>2</sup>	ca. 100 m <sup>2</sup>	ca. 150 m <sup>2</sup>
0,25 l/m <sup>2</sup>	ca. 40 m <sup>2</sup>	ca. 80 m <sup>2</sup>	ca. 120 m <sup>2</sup>

<b>Lieferform</b>	Kanister 10 l, 1 Pal. = 40 Kanister = 400 l
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfähig.
<b>Qualitätssicherung</b>	Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.
<b>Einstufung lt. Chemikaliengesetz</b>	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

## Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein.

Geeignet auf:

- Kalk/Zement- und Gipsputzen
- Beton
- Sonstigen mineralischen Untergründen
- Gips- und zementgebundenen Bauplatten
- Pastösen Bauputze und Farben

Nicht geeignet auf:

- Kunststoffen, Lack- bzw. Ölfilmen und Leimfarben

## Verarbeitung

Baumit EasyPrimer kann gestrichen oder gesprüht werden. Es wird empfohlen, den erforderlichen Verdünnungsgrad anhand von Probeflächen zu ermitteln. Das Mischungsverhältnis ist abhängig vom Zustand sowie der Saugfähigkeit des Untergrundes zu wählen.

Baumit EasyPrimer muss beim Auftragen gänzlich vom Untergrund eingesaugt werden. Bei erforderlicher Mehrfachgrundierung (z.B. stark saugende und/ oder mürbe Oberflächen) wird empfohlen, den ersten Auftrag mit höherem Verdünnungsgrad durchzuführen. Das gewährleistet ein optimales Eindringen in den Untergrund. Es muss ganz besonders darauf geachtet werden, dass nach dem Trocknen keine glasige Schicht an der Oberfläche entsteht.

Standzeit: Zwischen einzelnen Grundierungsvorgängen sowie vor Aufbringen einer weiteren Beschichtung muss der Untergrund oberflächentrocken sein. Kreidende Oberflächen müssen nach der Behandlung mit EasyPrimer wischfest (Handprobe) sein, bevor weitere Beschichtungen aufgebracht werden können.

Anwendungsempfehlung	Mischungsverhältnis
Außenbereich, bzw. stark saugende Flächen	unverdünnt
Innenbereich, bzw. schwach saugende Flächen	1:1 bis max 1:2

Mischungstabelle:

Mischungsverhältnis	Mischungsverhältnis je l		Mischungsverhältnis je Gebinde		Gesamtmenge Gemisch
	Wasser	EasyPrimer	Wasser	EasyPrimer	
unverdünnt	-	1000 ml	-	10 l	10 l
1:1	500 ml	500 ml	10 l	10 l	20 l
1:2	666 ml	333 ml	20 l	10 l	30 l

## Allgemeines und Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mindestens +5 °C betragen. Fassade vor direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starkem Wind entsprechend schützen (z.B. durch Gerüstschutznetz). Bei Innenraumanwendungen auf gute Durchlüftung achten. Sicherheitsvorkehrungen: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Reinigungshinweise: Augen und Hautflächen, sowie die Umgebung der Beschichtungsflächen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall schützen. Gegebenenfalls Spritzer mit viel Wasser abspülen, nicht bis zum Austrocknen und Erhärten des Putzes warten. Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.